

Шестигранник

Прокат стальной горячекатаный шестигранный. ГОСТ 2879-88

Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

Диаметр впис., мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
8	0,435	2298,85
9	0,551	1814,88
10	0,68	1470,59
11	0,823	1215,07
12	0,979	1021,45
13	1,15	869,57
14	1,33	751,88
15	1,53	653,59
16	1,74	574,71
17	1,96	510,2
18	2,2	454,55
19	2,45	408,16
20	2,72	367,65
21	3	333,33
22	3,29	303,95
24	3,92	255,1
25	4,25	235,29
26	4,59	217,86
28	5,33	187,62
30	6,12	163,4
32	6,96	143,68
34	7,86	127,23
36	8,81	113,51
38	9,82	101,83
40	10,88	91,91
42	11,99	83,4
47	14,95	66,89
48	15,66	63,86
50	16,99	58,86

52	18,4	54,35
55	20,58	48,59
60	24,5	40,82
63	26,98	37,06
65	28,7	34,84
70	33,3	30,03
75	38,24	26,15
80	43,51	22,98
85	49,12	20,36
90	55,07	18,16
95	61,36	16,3
100	67,98	14,71